

DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rodovia: Rio Claro – Piracicaba, Km 07

Cep. 13.509-900 – Rio Claro / SP

CNPJ: 47.595.863/0004-65

Fone: (19) 3522 3700

FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------|------|
| REFERÊNCIA: | FUJI SAND-73 POLIDO | | | CÓDIGO: | 2271 |
| MARCA: | DELTA PORCELANATO EVIDENCE | | | | |
| SUPERFÍCIE: | ESMALTADO | ACAB. SUPERFICIAL: | ESMALTADO POLIDO | RETIFICADO | |

| PROPRIEDADES | ABNT NBR ISO 13006 | PROPRIEDADES |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Absorção de água | 0 a 0,5% | 0 a 0,5% |
| Módulo de resistência à flexão | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ |
| Carga de ruptura | $\geq 1300 \text{ N}$ | $\geq 1300 \text{ N}$ |
| Resistência a manchas | $\geq \text{CLASSE 3}$ | $\geq \text{CLASSE 3}$ |
| Expansão por umidade | A declarar | $\leq 0,2 \text{ mm/m}$ |
| Variação dimensional | $\pm 1 \text{ mm}$ | $\pm 1 \text{ mm}$ |
| Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas | Mínimo GLB | Mínimo GLB |
| Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração | A declarar | Mínimo GLB |
| Resistência ao gretamento | Requerido | Requerido |
| Aspecto superficial | Mínimo 95% | Mínimo 95% |
| Coeficiente de atrito | A declarar | $< 0,4$ |
| Dimensão de trabalho | A declarar | 728,0 mm x 728,0 mm |
| Espessura | A declarar | 8,8 mm |
| Peças por caixa | A declarar | 5 |
| Área de cobertura | A declarar | 2,65 m ² |
| Junta mínima | A declarar | 2 mm |
| Variação de tonalidade | A declarar | V2 |
| Indicação de Uso | A declarar | MT |
| Variação de face | A declarar | Até 10 |

VARIAÇÃO DE TONALIDADE

| | |
|----|--|
| V1 | As diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas. |
| V2 | Diferenças claramente distinguível na textura e/ou no padrão dentro de cores similares. |
| V3 | As cores presentes numa única peça são parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Uma nuance de cor de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima. |
| V4 | Diferenças de cores ao acaso de peça para peça, de modo que uma peça pode ter cores totalmente diferentes das outras. Desta forma o resultado final será único. |

INDICAÇÃO DE USO

| | |
|----|---|
| MT | Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado e sem acesso externo. |
| HT | Todos os ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas. |
| XT | Todos os ambientes residenciais, prédios públicos e comerciais, com ou sem acesso a áreas externas. Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas. |
| RP | Revestimento para uso exclusivo em paredes. |
| TP | Áreas residenciais e comerciais internas com alto tráfego de pessoas, resguardando-se da presença de resíduos como areia, materiais abrasivos, metálicos ou similares, bem como arrastes de objetos. Produto não indicado para calçadas, rampas, escadas, área de exposição/permanência de veículos, fachadas e entorno de piscinas. |

