DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rod. Rio Claro - Piracicaba, km 7 - Distrito Assistência
CEP: 13509-900 – Rio Claro / SP
CNPJ: 47.595.863/0004-65
Fone: (19) 3522-3700

FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA:	**CEDRO MOCA-34 ADERENTE**			CÓDIGO:	3279
MARCA:	DELTA PORCELANATO TÁBUA				
SUPERFÍCIE:	ESMALTADO	ACAB. SUPERFICIAL:	ADERENTE		RETIFICADO

PROPRIEDADES	ABNT NBR ISO 13006	PROPRIEDADES
Absorção de água	0 a 0,5%	0 a 0,5%
Módulo de resistência à flexão	>= 35 N/mm²	>= 35 N/mm²
Carga de ruptura	>= 700 N	>= 700 N
Resistência a manchas	ESMALTADO >= CLASSE 3 NÃO ESMALTADO A DECLARAR	>= CLASSE 3
Expansão por umidade	A declarar	<= 0,2 mm/m
Variação dimensional	± 1 mm	± 1 mm
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas	Mínimo GLB	Mínimo GLB
Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração	A declarar	Mínimo GLB
Resistência ao gretamento	Requerido	Requerido
Aspecto superficial	Mínimo 95%	Mínimo 95%
Coeficiente de atrito	A declarar	>= 0,4
Dimensão de trabalho	A declarar	340,0 mm x 1200,0 mm
Espessura *	A declarar	7,49 mm
Peças por caixa	A declarar	6
Área de cobertura	A declarar	2,45 m²
Junta mínima	A declarar	2 mm
Variação de tonalidade	A declarar	V3
Indicação de Uso	A declarar	XT
Variação de face	A declarar	9 ou mais

* Eventualmente o produto poderá sofrer pequena alteração em sua espessura, sendo a embalagem o parâmetro técnico para esta dimensão.

VARIAÇÃO DE TONALIDADE

 V3	Variação moderada: As cores presentes numa única peça são parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Uma nuance de cor de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima.

ATENÇÃO
Os modelos classificados como V2, V3 e V4 podem apresentar alternância no desenho (faces) e nas cores entre as peças.

INDICAÇÃO DE USO

XT	Ambientes residenciais, prédios públicos e comerciais, com ou sem acesso a áreas externas.

ATENÇÃO
Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.
Produto cerâmico, pela sua natureza, quando molhado é mais suscetível ao escorregamento. Nenhum modelo é considerado antiderrapante ou antideslizante.